



老人牌岩石漆485CN

- 概述:** 老人牌岩石漆 485CN 是一种高档而独特的建筑内外墙环保材料, 是由丙烯酸乳液、特种岩片、天然石粉及各种进口助剂经特殊工艺制造而成, 喷涂后确保所有基层都附上一层完美的, 与花岗石岩板外观几可乱真的表面效果。该产品施工容易, 质感强烈, 酷似花岗石外观, 韧性好, 防开裂, 强度高, 抗碰撞, 阻燃, 防热, 耐候性好。
- 用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物理常数(白色, 其他颜色会不同):

- 漆面与色彩: 哑光、花岗岩色
理论涂盖面积: 0.16-0.25平方米/公斤 (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同。)
闪点: 无
指触干: 2小时 (25°C, R.H.50%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
实干: 48小时 (25°C, R.H.50%)

施工说明:

- 施工方法: 喷涂两道
施工工具: 专用石漆喷枪
喷嘴大小: 6毫米 (根据所喷漆料不同还可选择4毫米和8毫米枪嘴)
喷涂距离: 40-50厘米
喷出压力: 6-8公斤/平方厘米
稀释剂: 水, 一般不需稀释
工具清洗: 清水
重涂时间: 最小: 24小时 (25°C、50%相对湿度)
最大: 不限
表面处理: 被涂表面必须清洁、无油和其它附着物, 还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。墙体含水率<10%及 pH<10。
施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。
先涂油漆: 老人牌底漆。
加涂油漆: 老人牌罩面清漆。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于0°C。
2. 温度5°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年7月