



Product Data

老人牌哑光滚花漆 58170

- 概述:** 老人牌哑光滚花漆58170由丙烯酸共聚乳液、颜料、填料和助剂等组成。该产品遮盖力强，耐候性佳，漆膜干燥后即成为一层具有良好延展性的防水保护膜、防霉效果优异，可用于外墙的防水和保护，也可用作旧马赛克外墙的翻新。
- 用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土、马赛克或老人牌封闭底漆等表面。可用于外墙的装修。可用于外墙外保温系统。

物理常数(白色, 其他颜色会不同):

- 漆面与色彩:** 哑光、白色(10000)(其它颜色参考色卡)。
理论涂盖面积: 3.0-3.5米²/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同。)
闪点: 无
理论固体体积: 46.1%
指触干: 1小时 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

- 施工方法:** 滚涂
稀释剂: 清水
工具清洗: 清水
漆膜厚度: 干膜: 135微米(每道)
湿膜: 300微米(每道)
重涂时间: 最小: 4小时 (20°C/68°F,R.H.65%)
最大: 不限
表面处理: 被涂表面必须干燥、清洁、无油和其它附着物。pH值必须小于10。结构应平整、坚实无缺欠。遇有旧漆膜的墙面, 应将粉化、剥落的漆膜除去, 并用清水冲洗干净, 干燥后才可涂用。
施工条件: 按正常的良好条件进行施工
先涂油漆: 老人牌封闭底漆

注意事项:

- 1.本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于0°C。
- 2.温度5°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
- 3.不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
- 4.本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年7月