



海虹五合一墙面漆 583CE

概述: 海虹五合一墙面漆 583CE 由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂和助剂等组成。该产品具有优异的遮盖力和附着力，施工容易。典型性能如下：

- 优异耐洗刷性能（10000 次以上）；
- 良好的耐沾污易清洁性能，污渍可轻易被擦除；
- 超强的防霉性；
- 漆膜持久亮丽；
- 安全环保，低 VOC，属绿色产品，无毒环保。

用途: 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面。可用于内墙装修。

物理常数: (白色, 其他颜色会有不同)

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)
理论涂盖面积: 约 12.5 米²/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)
闪点: 无
固体体积: 33.8%
指触干: 30~45 分钟 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂
稀释剂: 清水(最大体积):30%
工具清洗: 清水
漆膜厚度: 干膜: 27 微米
湿膜: 80 微米
重涂时间: 最小: 2 小时 (20°C/68°F, R.H.65%)
最大: 不限
表面处理: 被涂表面须平整、坚实、清洁、干燥。灰浆批荡新墙, 须风干 7 日左右才可涂漆。如被涂表面旧漆松散、粉化、剥落, 须清洗干净。霉菌滋生的墙面, 须用漂白粉溶液反复刷洗, 彻底清除霉菌, 用清水冲洗干净, 待表面干燥后在涂漆。
施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。
先涂油漆: 海虹内墙底漆

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年 (20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的、明示或暗示的、包括可销售于或适用于特殊用途的承诺或保证。

公布日期: 2013 年 1 月

