



Product Data

老人牌丙烯酸面漆55880

基料:55889

固化剂:97880

概述: 老人牌丙烯酸面漆55880是一种双组份、不含异氰酸酯的丙烯酸面漆。本品具有良好的保光保色性。本品耐水及脂肪烃的溅污。最低固化温度为0°C。

用途: 可作为保护面漆涂在严重腐蚀环境下对油漆保光、保色性要求高的钢结构表面。

使用温度: 干燥条件下最大为：120°C

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000 (其它颜色请参见分类表)

漆面: 有光

体积固体含量: 60±1%

理论涂布率: 12.0米²/升 (以50微米干膜计)

闪点: 32°C

比重: 1.3公斤/升

表干: 约1.5h (20°C)

指触干: 约8小时 (20°C)

完全固化: 7天 (20°C)

挥发性有机化合物 394克/升

含量(V.O.C):

施工说明:

混合比率: 基料55889 : 固化剂97880=7 : 1 (体积比)

施工方法: 无气喷涂 刷涂

稀释剂: 08450 08450 (请详见备注)

(最大, 体积) 5% 5%

混合使用期: 4小时 (20°C)

喷孔: 0.43-0.48毫米

喷出压力: 15兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整)

工具清洗: 老人牌稀释剂08450

漆膜厚度: 干膜 : 50微米

湿膜 : 75微米 (请详见备注)

重涂间隔: 根据指标要求

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。



表面处理： 根据指标要求。

施工条件： 施工表面必须清洁干燥，温度高于露点以避免水气凝结。最低固化温度为0 °C。在狭窄空间施工和干燥期间，应提供大量通风。

先涂油漆： 按规定先涂，建议用老人牌环氧厚浆漆45200，老人牌环氧漆45141/45143。

加涂油漆： 无需加涂。

备 注： 某些不含铅的红色和黄色暴露于含氯的环境中会失色。

注 意： **本品仅适用于专业用途。**

公布日期： 2012年1月-5588010000