



Product Data

老人牌丙烯酸磁漆56360

概 述:	老人牌丙烯酸磁漆56360是一种以丙烯酸树脂和非氯化增塑剂为基料配制而成的快干面漆，具有理想的光泽和保色性。属物理干燥型。耐海水，也耐脂肪烃类物质和动植物油的溅污。
用 途:	作为老人牌丙烯酸配套的面漆涂在中等至严重腐蚀性环境中的内、外表面。
使用温度:	在干燥条件下最大耐温：80°C（详见备注）
物理参数:	
颜色/色号:	黑色/19990（可根据颜色分类列表提供其它颜色）
漆 面:	半光
体积固体含量:	约31±1 %
理论涂布率:	8.9米 ² /升(以35微米干膜计)
闪 点:	25°C
比 重:	0.9公斤/升
表 干:	约1小时(20°C)
指 触 干:	3-4小时(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C.):	606克/升
施工说明:	
施工方法:	无空气喷涂/空气喷涂/刷涂
稀 释 剂:	08080/08080/08080
(最大，体积)	5%/15%/5%
喷 孔:	0.43毫米
喷出压力:	15.0兆帕（无空气喷涂、空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）
工具清洗:	老人牌稀释剂08080
漆膜厚度:	湿膜：100微米 干膜：35微米
重涂间隔:	根据指标要求。
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。



表面处理:	新钢材：根据指标要求。 修补维护：用适当的清洁剂除去油脂。喷砂前用(高压)淡水冲洗除去盐份和其它污物。用喷砂或动力工具除去浮锈和其它松散物质，扫除残留物。修补至完整漆膜厚度。
施工条件：	施工前，施工表面必须彻底的干净和干燥，温度必须高于露点以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间应大量通风。
先涂油漆:	老人牌丙烯酸厚浆漆或按规定先涂。
加涂油漆:	无。
备注:	颜色： 某些不含铅的红、黄色在含氯的大气环境中暴露后，可能会变色。含铅的颜料所形成的漆膜暴露在含硫的大气中可能会变色。要获得完全遮盖效果，可能需要额外喷涂一度本品，尤其是对于某些无铅的红色、橙色、黄色和绿色更需如此。 使用温度： 当温度高于40°C时，长时间的机械作用会使漆膜凹陷。 施工： 如果希望表面防滑，宜趁本品第一层涂膜未干时，用老人牌防滑粉67500均匀地撒在漆面上，油漆干燥后，把表面多余的防滑粉扫下，然后施工第二道本品。向20升本品里加入1公斤老人牌防滑珠67420混合，可获得防滑效果。 漆膜厚度： 反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚，因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂，因此一般建议施涂本品时，漆膜不可太厚。 重涂： 暴露于污染环境下漆膜在重涂前，须用高压淡水彻底清洗表面，任其自干。
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2013年10月-5636019990