



老人牌丙烯酸漆56430

概述: 老人牌丙烯酸漆56430是一种具有最佳保色性, 物理干燥型, 以丙烯酸树脂为基料的油漆。耐海水, 也耐脂肪烃溶剂和动植物油类的溅污。

用途: 可作为集装箱外表面面漆。
可作为在中等至严重腐蚀性环境中老人牌丙烯酸漆配套系列中的面漆。

使用温度: 干燥条件下, 最大80°C。

物理参数:

颜色/色号: 红色/52251 (备有可供选择的其它颜色)

漆面: 平光

体积固体含量: 30±1%

理论涂布率: 10米²/升 (以40微米干膜计)

闪点: 24°C

比重: 1.2公斤/升

指触干: 约1 小时 (20°C)

挥发性有机化合物 541克/升

含量(V.O.C):

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂

稀释剂: 08080 08080 08080

(最大, 体积) (5%) (15%) (5%)

喷孔: 0.43-0.53毫米

喷出压力: 15.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂08080

漆膜厚度: 干膜: 40微米 (见备注)

湿膜: 100微米

重涂间隔: 根据指标要求

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服, 也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。



老人牌丙烯酸漆 56430

- 表面处理:** 新钢材：根据指标要求。
维护：去除用适当的清洁剂彻底去除油脂等，用高压清水冲洗去除盐分和其它污垢。用喷砂或者动力工具去除所有锈迹松散层。扫除残余物，将漏涂区域补涂至完整膜厚。
- 施工条件：** 在一干燥清洁的表面施工，表面温度应高于露点以避免凝露。在狭窄的空间施工和干燥事应提供足够的通风。
- 预涂油漆：** 推荐老人牌环氧底漆15300，老人牌环氧厚浆漆46410或根据指标要求。
- 后涂油漆：** 无或根据指标要求。
- 备注：** **颜色：** 在含氯的大气环境中暴露后，某些不含铅的红、黄色可能会变色。某些含铅的颜料所形成的漆膜暴露在含硫的大气中可能会变色。要获得完全遮盖效果，可能需要额外增加一道涂层，对于某些无铅的红色、橙色、黄色和绿色颜料尤其如此。
本品因是热塑型产品，故温度约40°C以上时长时间受机械压力会导致漆膜凹陷，一旦温度下降，漆膜的机械性能又可恢复。
漆膜厚度： 可根据使用目的和部位调整厚度。调整范围通常为30-50微米。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚，因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂，因此，一般建议施涂本品时，不可太厚。
重涂间隔： 若是多层漆膜施工，实际漆膜厚度及涂层数将会影响最小重涂间隔（参照相应的油漆配套）。无最大重涂间隔。但是在污染环境暴露后重涂前需用高压淡水冲净表面，任其自干。
- 注意：** **本品仅适用于专业用途。**
- 公布日期：** 2012年1月-5643052251