



老人牌丙烯酸哑光面漆F6731

- 概述:** 老人牌丙烯酸哑光面漆F6731是溶剂型丙烯酸树脂基哑光面漆，具有良好的哑光装饰效果，保色性良好。它属于物理干燥型，施工简便，易于修补。本品具有以下特性：1、使用寿命长，具有良好的哑光效果和保色性；2、本漆膜耐磨损、抗碰撞；3、本漆膜平滑，具有良好的防水性、耐沾污性；4、本漆膜易于修补，也无重涂时间的限制；5、本漆膜具有抗碱性，对于混凝土、水泥砂浆墙面具有良好的附着力。
- 用途:** 1. 作为装饰面漆，适用于空气污染中等至严重的环境。
2. 作为保护面漆，适用于中等至严重腐蚀的工业环境。
- 抗热能力:** 可持续耐温60°C，间段耐温80°C。

物理参数: (白色, 其他颜色会不同)

- 颜色/色号:** 白色/10000 (可按要求提供其他颜色)
- 漆面:** 哑光
- 体积固体含量:** 41%
- 理论涂布率:** 10.2米²/升 (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同。)
- 闪点:** 25°C
- 表干:** 约1小时 (20°C) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
- 指触干:** 3-4小时 (20°C) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
- 挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 514克/升
- 储存期:** 贮存环境要求通风、干燥。本产品存放期为二年 (20°C)

施工说明:

- 施工方法:** 无空气喷涂 空气喷涂 滚涂或刷涂
- 稀释剂:** T0020 T0020 T0020
- (最大, 体积)** 5% 10% 5%
- 喷孔:** .017"
- 喷出压力:** 150 bar/2200 psi (无空气喷涂资料仅供参考, 使用时可作相应的调整)
- 工具清洗:** 老人牌稀释剂T0020
- 漆膜厚度:** 湿膜: 98微米
干膜: 40微米
- 重涂间隔:** 最小: 4小时
最大: 不限

- 安全:** 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

- 基层要求:** 墙面应充分干燥, 含水率小于8%, pH值小于10后方可施工。基层表面应清洁, 无灰尘、泥土、“白霜”、“脱模剂”、油污等附着物。基层表面应坚实平整、无起砂、裂缝、疏松等缺陷。基层表面应平整但不宜太光滑。

基层配套:

施工程序	材料名称	施工间隔 (20°C)	参考涂布率 (米 ² /升)		备注
			平面	浮雕面	
底漆	老人牌丙烯酸封闭底漆N6610	2小时	10	10	只须涂一道
面漆	老人牌丙烯酸哑光面漆F6731	4小时	5	3.2	涂二道

注:上述涂布量为参考用量, 实际用量应视基面情况而有所变化。



Product Data

老人牌丙烯酸哑光面漆F6731

注 意:

本品仅适用于专业用途。

- 1、本品为易燃物品，施工时必须远离明火和一切火星。
- 2、施工人员应避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本品。
- 3、天气要求:相对湿度小于85%方可施工，严禁雨天施工。
- 4、底涂及面漆施工时，滚筒使用完毕应用T0020洗净浸入稀释剂T0020中，底涂涂完后应用清洁剂清洁甩干后，方可用来涂刷面漆。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年7月