



## 老人牌纯丙烯酸哑光乳胶漆 E8960

**概述:** 老人牌纯丙烯酸哑光乳胶漆 E8960 由纯丙乳液、颜填料和助剂组成。该产品漆膜有极好的耐候性,附着力强,并具有很好的耐水、耐碱性,防霉效果极佳。同老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子配套使用,具有极佳的层间附着力和保护性能。

**用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面,或作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子的面漆。可用于外墙的装修。

### 物理常数: (白色, 其他颜色会不同)

**漆面与色彩:** 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)  
**理论涂盖面积:** 11.5 米<sup>2</sup>/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度,孔隙度不同而不同)  
**闪点:** 无  
**固体体积:** 36.6%  
**指触干:** 60 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

**施工方法:** 刷涂、滚涂、喷涂  
**稀释剂:** 清水(最大体积): 5%  
**工具清洗:** 清水  
**漆膜厚度:** 干膜: 32 微米  
湿膜: 87 微米  
**重涂时间:** 最小: 4 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子的面漆,应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面,应将粉化、剥落的漆膜除去,并用清水冲洗干净,干燥后才可涂用。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。  
**先涂油漆:** 老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中,存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012 年 4 月