



Product Data

老人牌丙烯酸荧光漆 56540

概述: 老人牌丙烯酸荧光漆56540是一种含荧光颜料的无遮盖力强反光丙烯酸漆,色感强,能见度高,本品在黑暗中无反光效果,为提高其耐光性能,需在本品面上涂一层老人牌清漆06520。

用途: 可用于救生设备和警示牌作用的突出或移动物体表面。

使用温度: 干燥条件下最大耐温:80°C。

物理参数:

颜色/色号: 橙色/50180 (可根据颜色分类列表提供其它颜色)

漆面: 半光

体积固体含量: 44±1%

理论涂布率: 11米²/升

闪点: 38°C

比重: 1千克/升

指触干: 1-2小时 (20°C)

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 446克/升

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂

稀释剂: 08230 (5%) 08230 (15%) 08230 (5%)

(最大,体积) 集装箱线上自动喷涂需参考相关指标。

喷孔: 0.38-0.45毫米

喷出压力: 15兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂08230

漆膜厚度: 干膜:40微米
湿膜:100微米

重涂间隔: 根据指标要求

安全: 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服,也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。

表面处理: 根据指标要求。

施工条件: 施工时,表面必须完全清洁、干燥,表面温度在露点以上以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间,应大量通风。

先涂油漆: 老人牌丙烯酸漆或按规定先涂。

加涂油漆: 老人牌清漆06520。

备注: 耐候性/使用温度:本品因是热塑产品,故温度约40°C以上时长时间受机械压力会导致漆膜凹陷,一旦温度下降,漆膜的机械性能又可恢复。
施工:避免温度高于20°C。

注意: **本品仅适用于专业用途。**

公布日期: 2012年1月 - 5654050180