



## 海虹牌长效标线涂改涂料 29990

基料: 29999

固化剂: 69900

**概述:** 海虹牌长效标线涂改涂料29990是新一代双组份厚膜型的标线涂改涂料。施工简便,基料与固化剂按比例混合后辊涂于所需路面,经过化学交联反应,形成坚韧的漆膜,与地面的附着力优异,防滑,哑光,耐压,耐磨损,耐水,耐碱,耐柴油、汽油,是目前最耐用的道路标线涂改涂料之一。

**用途:** 可在沥青或混凝土路面上作道路标线涂改。

### 物理参数:

颜色: 旧沥青色/13570、新沥青色/17940

体积固体含量: 100%

理论涂布率: 1.2 m<sup>2</sup>/L (以0.8mm膜厚计)

比重: 约1.7公斤/升

闪点: 11℃

贮存: 贮存环境要求干燥、凉爽,避免日光直照。基料与固化剂分开储存。

保质期: 自生产之日起3个月(25℃),随贮存条件不同而有所变化。使用前可能需要机械搅拌。超过贮存期,请联系赫普(中国)有限公司的技术服务人员。

### 施工说明:

施工条件: 施工路面必须清洁干燥,无松散层、油污和其它污染物,尽可能清除残余旧标线涂层。

施工方法: 辊涂

混合比率和混合使用期: 混合比率、混合使用期及干燥时间:随着温度变化,基料和固化剂的比例可作适当调整,温度低时适量多加固化剂,温度高时适量减少固化剂,参考数据如下表:

基料	固化剂	空气温度(℃)	基料和固化剂的比例(重量比)	混合使用期(分钟)	干燥时间(分钟)
29999	69900	10	100:2.50	15	60
		20	100:1.25	8	45
		30	100:1.25	6	30
		40	100:0.63	5	25

**预混:** 将固化剂69900加入基料中,立即用电动搅拌机低速搅拌均匀进行施工,否则,超过混合使用期后,油漆因逐渐固化增稠而不能施工。

**工具清洗:** 08080。施工后应及时将施工工具用清洗剂清洗干净,否则,油漆完全固化干燥后很难清洗。

**漆膜厚度:** 0.6-1.0mm

**施工温度:** 10-40℃。

**安全:** 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服,也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。

**公布日期:** 2009年2月-2999013570CN001