



Product Data

老人牌超级内墙乳胶漆 E8880

概述: 老人牌专业工程内墙乳胶漆 E8880由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂和防霉剂等助剂组成。该漆遮盖力好，附着力强，耐水、耐碱、耐擦洗，防霉效果显著，具有持久的保护性。

用途: 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面。可用于室内墙面的装修。

物理常数: (白色, 其他颜色会不同)

漆面与色彩: 哑光、白色(10000)(其它颜色参考色卡)。

涂盖面积: 约10米²/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)

闪点: 无

固体体积: 31%

指触干: 45~55分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂

稀释剂: 清水(最大体积) 30%

工具清洗: 清水

漆膜厚度: 干膜: 31微米

湿膜: 100微米

重涂时间: 最小: 2小时 (20°C/68°F,R.H.65%)

最大: 不限

表面处理: 被涂表面须平整、坚实、清洁、干燥。灰浆批荡新墙, 须风干7日左右才可涂漆。如被涂表面旧漆松散、粉化、剥落, 须清理干净。霉菌滋生的墙面, 须用漂白粉溶液反复刷洗, 彻底清除霉菌, 用清水冲洗干净, 待表面充分干燥后再涂漆。

施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于0°C。
2. 温度5°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年04月