



## 海虹超洁柔性外墙漆58ACE

基料：58AC7 固化剂：980CE

**概述：**海虹超洁柔性外墙漆 58ACE 是一种水性双组份聚氨酯面漆。该产品漆膜具有优异的耐候性，优异的保光保色性和耐污染性，并具有很好的柔韧性和耐水、耐碱性。

**用途：**可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面，用于外墙的装修。可用于外墙外保温系统。

### 物理常数(白色，其他颜色会不同):

漆面与色彩：哑光、白色 (10000) (其它颜色参考色卡)  
理论涂盖面积：11.5 米<sup>2</sup>/公升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。)  
闪点：无  
理论固体体积：42.9%  
指触干：1 小时 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)  
完全固化：7 天 (20°C/68°F) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

混合比例：基料 58AC7 : 固化剂 980CE = 92 : 8 (体积比)  
施工方法：喷涂、刷涂、滚涂  
稀释剂：清水 (最大体积：5%。)  
混合使用期：2 小时 (20°C/68°F)  
工具清洗：清水  
漆膜厚度：干膜：38 微米  
湿膜：87 微米  
重涂间隔：最小：4 小时 (20°C/68°F, R.H.65%)  
最大：不限  
表面处理：被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。  
施工条件：按照正常的良好条件进行施工。  
先涂油漆：海虹超强封闭底漆 08ACE。

### 注意事项:

1. 58AC7、980CE 应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度在 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 58AC7 保质期为半年 (20°C/68°F)，当温度高于 30°C/86°F 时，储存期会缩短。
5. 980CE 对水汽敏感，在温度低于 30°C/86°F 的密封条件下，保质期为半年。

本文所述的技术数据，在刊发之日，尽我们所知都是准确的，但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明，但不做其它任何形式的，无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期：2012 年 9 月

