



Product Data

海虹牌纯丙烯酸标线漆29680/1

中到高温气候: 29680

低到中温气候: 29681

概述: 海虹牌纯丙烯酸标线漆29680是采用特制高分子聚合物为基料配制成的快干型道路标线涂料。具有易于施工、快干,漆膜坚韧、颜色鲜明、可见度高、附着力良好、耐磨损、耐候性强、耐水、耐碱等特点。本产品符合中华人民共和国交通部行业标准JT/T280-2004、公安部部颁标准GA/T298-2001和英国标准BS6044。

用途: 在沥青或水泥混凝土路面上作标线之用,城镇及高速公路路面皆可。也可用作机场跑道、金属护栏、水泥隔离墩等的标志漆。

物理参数:

颜色: 白色/10000、黄色/2001C
体积固体含量: 约48%
重量固体含量: 约70%
理论涂布率: 2.2米²/公斤(以300微米湿膜计)
比重: 约1.5公斤/公升
闪点: 4℃
不粘胎干燥时间: <8分钟(23℃,29680); <15分钟(10℃,29681)
贮存: 贮存环境要求干燥、凉爽。
保质期: 一年

施工说明:

施工方法: 喷涂、刷涂或滚涂
稀释: T0030 (见备注)
工具清洗: T0030
漆膜厚度: 湿膜: 300微米
干膜: 140微米
重涂间隔: 最小: 15分钟
最大: 不限
施工条件: 施工路面必须清洁干燥,无松散层、油污和其它污染物。
施工温度及湿度: 地面温度高于露点,相对湿度小于90%方可施工。
气温高于20℃并呈上升趋势情况下用29680。
气温低于20℃并呈下降趋势情况下用29681。

备注:

- 1、路面过于光滑将影响漆膜附着力。
- 2、本产品特为无空气喷涂施工而设计,刷涂、滚涂时可适度多加稀释剂。建议最大用量不超过7% (体积比)。
- 3、漆膜干燥期间若遇不良气候,会影响漆膜的使用寿命。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服,也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。

公布日期: 2010年5月-2968010000CN007/2968110000CN001