



Product Data

老人牌醇酸防锈底漆121CE

概述: 老人牌醇酸防锈底漆121CE是一种基于长油度醇酸树脂和氨基甲酸乙酯改性醇酸树脂的相对快干磷酸锌底漆。

用途: 作为老人牌醇酸系列漆的通用底漆,用于保护处于轻微至中等腐蚀性环境下的钢板。

物理参数:

颜色/色号: 绿色/40760
漆面: 平光
体积固体含量: 49±1 %
理论涂布率: 12.3米²/升(以40微米干膜计)
闪点: 38°C
比重: 1.3公斤/升
指触干: 2-4小时(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 407克/升

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂/辊涂
稀释剂: 08230 08230 08230
(最大, 体积) 5 % 5 % 5 %
喷孔: 0.46毫米
喷出压力: 15.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)
工具清洗: 老人牌稀释剂08230
漆膜厚度: 干膜: 40微米
湿膜: 75微米

重涂间隔: 见备注

表面处理: **新钢材:**喷砂至至少Sa2级。需要时,可使用适当的车间底漆作临时保护。在最后上油漆前应将储存及装配期间破损的车间底漆及污染物彻底清理干净,用本品进行补涂。

维护:先用适当的清洗剂去除油和脂等,然后用(高压)淡水清除盐份和其他污染物。通过喷砂或使用动力工具清除所有锈蚀和松散物质。扫除残余物,补涂至完整漆膜厚度。

备注: VOC - EU Directive 2004/42/EC:

产品	供应形式	5 %的稀释体积	二阶段限量, 2010
121CE40760	407 克/升	429克/升	500克/升

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意: 本品仅适用于专业用途。

公布日期: 2012年9月-121CE40760