



Product Data

老人牌醇酸厚浆底漆131CE

概述: 老人牌醇酸厚浆底漆131CE 是一种含有磷酸锌颜料的聚氨酯改性快干醇酸底漆。
用途: 作为老人牌醇酸系列漆通用底漆, 涂用在轻微至中等腐蚀性大气环境下在钢板。

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000
漆面: 平光
体积固体含量: 47±1
理论涂布率: 6.3米²/升
闪点: 38°C
比重: 1.3公斤/升
表干: 约1小时
指触干: 约4小时
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 406克/升

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 刷涂(补涂)
稀释剂: 08080(5%) 08080(5%)
(最大, 体积)
喷孔: 0.53-0.58毫米
喷出压力: 20.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)
工具清洗: 老人牌稀释剂08080
漆膜厚度: 湿膜: 175微米
干膜: 75微米
重涂间隔: 见备注。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

表面处理: 新钢材: 建议喷砂至Sa2.5级。必要时可涂一层车间底漆以临时保护喷砂后的表面。最后涂漆之前应将储存和加工时破损的车间底漆及污物彻底清理干净, 然后用本品进行补涂。
保养: 用适当的清洁剂去除油迹、滑脂。用高压淡水清除盐份和其它污物, 用喷砂或动力工具清除所有锈迹和松散漆膜。扫除残留物, 补涂至完整漆膜厚度。

备注: VOC - EU Directive 2004/42/EC:

产品	供应形式	5%稀释体积	二阶段限量, 2010
131CE22430	406克/升	428克/升	500克/升

漆膜厚度: 可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为50-75微米。

注意: 本品仅适用于专业用途。
公布日期: 2012年9月-131CE22430