



老人牌醇酸中间漆42460

概述: 老人牌醇酸中间漆42460是一种相当快干的醇酸漆。

用途: 作为老人牌醇酸系列漆的通用中间漆，可涂于处于轻微至中等腐蚀性环境下的室内外钢结构、木材、灰泥等表面。

使用温度: 干燥条件下最高耐温为120℃。

证书: 经丹麦、德国有关机构根据“国际海事组织”MSC61(67)决议批准，本产品为“低火焰传播材料”。
本品已获得了丹麦、法国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和西班牙EC-类检验认证。
符合EU Directive2004/42/EC的j子类别。

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000

漆面: 平光

体积固体含量: 53±1 %

理论涂布率: 13.3米²/升(以40微米干膜计)

闪点: 38℃

比重: 1.5公斤/升

指触干: 约4小时(20℃)

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 382克/升

施工说明:

施工方法:	无空气喷涂	空气喷涂	刷涂
稀释剂:	08230	08230	08230
(最大, 体积)	5 %	15 %	5 % (见备注)
喷孔:	0.38-0.46毫米		
喷出压力:	15.0兆帕		
	(无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)		
工具清洗:	老人牌稀释剂08230		
漆膜厚度:	干膜:40微米		
	湿膜:75微米		
重涂间隔:	根据指标要求。		
安全:	小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。		



表面处理: 根据有关规定。
施工条件: 施工到干燥清洁的表面, 表面温度应该高于露点以避免凝露。在狭窄空间内施工和干燥期间, 需大量通风。
预涂油漆: 根据要求。建议用老人牌醇酸底漆。
加涂油漆: 根据要求。建议用老人牌醇酸磁漆。
备注: VOC-EU Directive 2004/42/EC:

产品	未稀释	稀释15%体积	阶段II, 2010
4246010000	382克/升	453克/升	500克/升

其它颜色的VOC, 请参阅产品安全说明书。

漆膜厚度: 稀释剂08080克用于喷涂施工, 但如果上一度醇酸漆喷完不久, 08080容易导致起皱。

可根据使用目的和区域调整漆膜厚度, 但这将改变涂布率、可能影响干燥时间及重涂间隔。正常干膜厚度范围为30-40微米。

重涂注意: 如果超过最大重涂间隔, 应拉毛表面以增加层间附着力。如果重涂前被涂表面暴露在污染的环境中, 应用高压淡水冲洗表面, 任其自干。

重涂间隔: 与日后所暴露的环境有关:(以40微米干膜计)

注意: **本品仅适用于专业用途。**
公布日期: 2012年1月-4246010000