



老人牌弹性滚花中间漆 E8920

概述: 老人牌弹性滚花中间漆 E8920 由纯丙烯酸共聚乳液、颜料、填料和助剂等组成。该产品符合国家弹性建筑涂料行业标准 JG/T 172-2005，漆膜干燥后即成为一层具有高弹性的防水保护膜，可用于外墙外保温系统，也可用作旧马赛克外墙的翻新。

用途: 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土、马赛克或老人牌封闭底漆等表面。可用于内、外墙的装修。

物理常数:

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000)
理论涂盖面积: 2.5-3.5 米²/升 (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。)
闪点: 无
固体体积: 52.6%
指触干: 60 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂
稀释剂: 清水 (通常无需稀释)
工具清洗: 清水
漆膜厚度: 干膜: 159 微米
湿膜: 300 微米
重涂时间: 最小: 24 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)
最大: 不限

表面处理: 被涂表面必须干燥、清洁，无油和其它附着物。pH 值必须小于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后才可涂用。

施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。
先涂油漆: 老人牌封闭底漆 N6612 或 E1090。
加涂油漆: 老人牌弹性面漆。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012 年 5 月