



## 老人牌弹性面漆 E8221

**概述:** 老人牌弹性面漆 E8221 是由高弹性的纯丙烯酸共聚乳液、颜填料和助剂等组成。该产品符合国家建筑工业行业标准 JG/T172-2005 的弹性要求, 能覆盖水泥表面已有或将产生的细裂纹。此外, 漆膜耐沾污性能优异, 耐洗耐刷, 防霉效果极佳。

**用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面, 或作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子  
的面漆。可用于外墙的装修。

### 物理常数: (白色, 其他颜色会不同)

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)  
理论涂盖面积: 10 米<sup>2</sup>/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)  
闪点: 无  
固体体积: 42%  
指触干: 60 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂  
稀释剂: 清水, 但无需稀释  
工具清洗: 清水  
漆膜厚度: 干膜: 42 微米  
湿膜: 100 微米  
重涂时间: 最小: 4 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须干燥、清洁、无油和其它附着物。PH 值小于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子  
的面漆, 应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面, 应将粉化、剥落的漆膜除去, 并用清水冲洗干净, 干燥后才可涂用。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。

**先涂油漆:** 老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012 年 7 月