



## 海虹弹性外墙乳胶漆 58KCE

**概述:** 海虹弹性外墙乳胶漆 58KCE 是由高弹性的纯丙烯酸乳液、颜填料和助剂等组成。该产品符合国家建筑工业行业标准 JG/T172-2005。漆膜具有四个突出的特性  
高弹性、能覆盖水泥表面已有或将产生的细微裂纹；良好的耐沾污性能；耐洗耐刷优异；防霉效果极佳。

**用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或海虹腻子等表面，或作为海虹封闭底漆、浮雕漆或腻子的面漆。可用于外墙的装修。

### 物理常数(白色, 其他颜色会不同):

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)  
理论涂盖面积: 9 米<sup>2</sup>/升(一层)(实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)  
闪点: 无  
理论固体体积: 46.2%  
指触干: 60 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂  
稀释剂: 清水(最大体积):5%  
工具清洗: 清水  
漆膜厚度: 干膜: 51 微米  
湿膜: 111 微米  
重涂时间: 最小: 2 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)  
最大: 不限  
表面处理: 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为海虹封闭底漆、浮雕漆或腻子的面漆, 应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面, 应将粉化、剥落的漆膜除去, 并用清水冲洗干净, 干燥后才可涂用。  
施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。  
先涂油漆: 海虹封闭底漆、浮雕漆或腻子。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012 年 9 月

