



## 海虹弹性中间漆 58FCE

**概述:** 海虹弹性中间漆 58FCE 由纯丙烯酸共聚乳液、颜料、填料和助剂等组成。该产品符合国家弹性建筑涂料行业标准 JG/T 172-2005，漆膜干燥后即成为一层具有高弹性的防水保护膜，可用于外墙外保温系统，也可用作旧马赛克外墙的翻新。

**用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土、马赛克或海虹封闭底漆等表面。可用于内、外墙的装修。

### 物理常数:

**漆面与色彩:** 哑光、白色 (10000)  
**理论涂盖面积:** 2.5-3.5 米<sup>2</sup>/升 (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。)  
**闪点:** 无  
**固体体积:** 52.6%  
**指触干:** 60 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

**施工方法:** 刷涂、滚涂  
**稀释剂:** 清水 (通常无需稀释)  
**工具清洗:** 清水  
**漆膜厚度:** 干膜: 159 微米  
湿膜: 300 微米  
**重涂时间:** 最小: 24 小时 (20°C/68°F,R.H.65%)  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须干燥、清洁，无油和其它附着物。pH 值必须小于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后方可涂用。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。  
**先涂油漆:** 海虹封闭底漆 N6612 或 O8ACE。  
**加涂油漆:** 海虹弹性面漆。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据，在刊发之日，尽我们所知都是准确的，但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明，但不做其它任何形式的，无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012 年 9 月

