



老人牌多功能外墙乳胶漆 E8930

概述: 老人牌多功能 外墙乳胶漆 E8930 是由纯丙烯酸共聚乳液、颜填料和助剂等组成。该产品漆膜具有良好的延展性，能覆盖水泥表面已有或将产生的细裂纹。此外，漆膜防水性能优异，耐洗耐刷，防霉效果极佳。

用途: 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面，或作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子的一面漆。可用于外墙的装修。

物理常数: (白色, 其他颜色会不同)

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)
理论涂盖面积: 11.5 米²/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)
闪点: 无
固体体积: 36.6%
指触干: 60 分钟 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂
稀释剂: 清水但无需稀释
工具清洗: 清水
漆膜厚度: 干膜: 32 微米
湿膜: 87 微米
重涂时间: 最小: 4 小时 (20°C/68°F, R.H.65%)
最大: 不限

表面处理: 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。作为老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子的一面漆, 应待底漆或腻子硬干后方可涂用。遇有旧漆膜的墙面, 应将粉化、剥落的漆膜除去, 并用清水冲洗干净, 干燥后才可涂用。

施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。
先涂油漆: 老人牌封闭底漆、浮雕底漆或腻子。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012 年 5 月