



海虹粉状腻子48ACE

概 述:	海虹粉状腻子48ACE由硅酸盐、可再乳化的粉状乳胶、填充料及助剂等组成。该产品耐水、耐碱性优异，可直接刮涂于水泥、混凝土等表面，对基层有强而持久的粘结力。填充效果良好，施工容易，干燥迅速。
用 途:	刮涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土、瓷砖及马赛克等表面，用于修补和填平凹凸不平的表面，可用作内、外墙的装修。
物理参数:	
颜色/色号:	哑光、白色 (10000)
闪 点:	无
指 触 干:	15~25分钟 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
硬 干:	24小时 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
施工说明:	
施工方法:	刮涂
施工工具:	批刀
稀 释 剂:	清水
混合比例:	48ACE: 水 (重量比) =10: 3 [可根据实际施工环境适量增减少许水调节施工(重量比)粘度], 切勿过量稀释
混合使用期:	2小时
腻子重涂间隔:	通常间隔4小时以上/20°C/68°F (干燥时间会随温度和湿度的变化而变化)
工具清洗:	清水
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服，也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。
表面处理:	被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物,可使用高压水枪彻底冲洗基面以保证良好附着。沟槽处需先进行适当的修补、填平,使被涂表面平整、坚实无缺陷。
施工环境:	1. 温度低于5°C或环境相对湿度大于85%时请勿施工。 2. 泛碱严重的墙体和有明水的墙体不可直接使用,应经处理合格后方可施工。 3. 墙体的含水率要小于15%, pH要小于10, 才可施工腻子。
施工指导:	粉料混合: 在一个干净的桶内按照施工比例倒入适量水,然后在机械搅拌条件下边搅拌边缓慢加入粉料部分,搅拌过程中要注意刮去粘在桶边上的粉料,使粉料充分搅匀,至无干粉、无粒子的浆状。然后静置5-10分钟后方可施工。混合后的产品必须尽快用完,已胶化或超过混合使用期后不可继续使用。通常单层涂层厚度不可超过2mm。用过的工具应立即用肥皂水及温水清洗干净。
加涂油漆:	海虹底漆。
备 注:	1. 本产品应存放于阴凉、干燥的地方。 2. 温度5°C以下,不可施工。 3. 气温过高,气候过于干燥或风速较大时,应在腻子施工后前期进行保湿养护,以避免水分蒸发过快引起干裂、掉粉。 4. 本产品施工后必须养护至pH值小于10,含水率小于10%后方可上漆。环境湿度低或气温较高时建议洒水养护。 5. 本产品保质期为6个月(20°C/68°F)。
注意:	本品仅适用于专业用途

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年9月

