



## 老人牌粉状平底浆 E1950

- 概述:** 老人牌粉状平底浆E1950由硅酸盐、可再乳化的粉状乳胶、填充料及助剂等组成。该产品耐水、耐碱性优异,可直接刮涂于水泥、混凝土等表面,对基层有强而持久的粘结力。填充效果良好,施工容易,干燥迅速。
- 用途:** 刮涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土、瓷砖及马赛克等表面,用于修补和填平凹凸不平的表面,可用作内、外墙的装修。
- 物理参数:**
- 颜色/色号: 哑光、白色(10000)
- 闪点: 无
- 指触干: 15~25分钟(20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
- 硬干: 24小时(20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
- 施工说明:**
- 施工方法: 刮涂
- 施工工具: 批刀
- 稀释剂: 清水
- 混合比例: E1950: 水(重量比)=10: 3 [可根据实际施工环境适量增减少许水调节施工(重量比)粘度],切勿过量稀释
- 混合使用期: 2小时
- 腻子重涂间隔: 通常间隔4小时以上/20°C/68°F (干燥时间会随温度和湿度的变化而变化)
- 工具清洗: 清水
- 安全:** 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服,也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。
- 表面处理:** 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物,可使用高压水枪彻底冲洗基面以保证良好附着。沟槽处需先进行适当的修补、填平,使被涂表面平整、坚实无缺陷。
- 施工环境:**
1. 温度低于5°C或环境相对湿度大于85%时请勿施工。
  2. 泛碱严重的墙体和有明水的墙体不可直接使用,应经处理合格后方可施工。
  3. 墙体的含水率要小于15%, pH要小于10,才可施工腻子。
- 施工指导:** 粉料混合: 在一个干净的桶内按照施工比例倒入适量水,然后在机械搅拌条件下边搅拌边缓慢加入粉料部分,搅拌过程中要注意刮去粘在桶边上的粉料,使粉料充分搅匀,至无干粉、无粒子的浆状。然后静置5-10分钟后方可施工。混合后的产品必须尽快用完,已胶化或超过混合使用期后不可继续使用。通常单层涂层厚度不可超过2mm。用过的工具应立即用肥皂水及温水清洗干净。
- 加涂油漆:** 老人牌底漆。
- 备注:**
1. 本产品应存放于阴凉、干燥的地方。
  2. 温度5°C以下,不可施工。
  3. 气温过高,气候过于干燥或风速较大时,应在腻子施工后前期进行保湿养护,以避免水分蒸发过快引起干裂、掉粉。
  4. 本产品施工后必须养护至pH值小于10,含水率小于10%后方可上漆。环境湿度低或气温较高时建议洒水养护。
  5. 本产品保质期为6个月(20°C/68°F)。
- 注意:** 本品仅适用于专业用途

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年5月