



海虹专业浮雕底漆 48BCE

概 述: 海虹专业浮雕底漆 48BCE 由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂、助剂等组成。该产品耐碱性好，硬度高，对基层有强而持久的粘结力。可根据需要施工成不同的花纹、图案。

用 途: 喷涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或海虹封闭底漆等表面。可用于内、外墙等的装修（见注意事项）。

物理常数:

漆面与色彩: 哑光、白色 (10000 (其它颜色见色卡))
理论涂盖面积: 1.2~1.7 米²/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同。)
闪 点: 无
理论固体体积: 59.7%
指 触 干: 15~25 分钟 (20°C/68°F,R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 喷涂
稀 释 剂: 清水(最大体积):1%
工具清洗: 清水
喷嘴直径: 5~8 毫米
喷出压力: 4~8 公斤/厘米²
喷涂距离: 0.3~0.5 米
压 花: 喷涂完毕, 待指触干后, 以辊沾清水或白节水轻轻滚压喷点顶部。
表面处理: 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。
先涂油漆: 老人牌封闭底漆 N6612
加涂油漆: 海虹内、外墙面漆
施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年 (20°C/68°F)。
5. 本产品用作外墙装修时, 被涂表面 pH 值要小于 9。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年9月