



## 老人牌浮雕漆 E1920

**概述:** 老人牌浮雕漆 E1920 由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂、助剂等组成。该产品耐碱性好，硬度高，对基层有强而持久的粘结力。可根据需要施工成不同的花纹、图案。

**用途:** 喷涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或老人牌封闭底漆等表面。可用于内、外墙等的装修（见注意事项）。

### 物理常数:

**漆面与色彩:** 哑光、白色（10000（其它颜色见色卡））  
**理论涂盖面积:** 1.2~1.7 米<sup>2</sup>/升（一层）（实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。）  
**闪点:** 无  
**理论固体体积:** 59.7%  
**指触干:** 15~25 分钟（20°C/68°F,R.H.65%）（干燥时间随温度和湿度的变化而变化）

### 施工说明:

**施工方法:** 喷涂  
**稀释剂:** 清水(最大体积):1%  
**工具清洗:** 清水  
**喷嘴直径:** 5~8 毫米  
**喷出压力:** 4~8 公斤/厘米<sup>2</sup>  
**喷涂距离:** 0.3~0.5 米  
**压花:** 喷涂完毕，待指触干后，以辊沾清水或白节水轻轻滚压喷点顶部。  
**表面处理:** 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。  
**先涂油漆:** 老人牌封闭底漆 N6612  
**加涂油漆:** 老人牌内、外墙面漆  
**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年（20°C/68°F）。
5. 本产品用作外墙装修时，被涂表面 pH 值要小于 9。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012 年 7 月