



## 老人牌高级内墙乳胶漆 PZ300

**概述:** 老人牌高级内墙乳胶漆 PZ300 由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂和助剂等组成。该产品漆膜遮盖力佳，附着力强，耐擦洗高达 6000 次以上，防霉效果特好，施工容易。属绿色产品，无毒环保。

**用途:** 可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土等表面。可用于内墙装修。

### 物理常数: (白色, 其他颜色会有不同)

**漆面与色彩:** 哑光、白色 (10000) (其它颜色见色卡)

**理论涂盖面积:** 约 12.0 米<sup>2</sup>/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同)

**闪点:** 无

**固体体积:** 38.1%

**指触干:** 30~45 分钟 (20°C/68°F, R.H.65%) (干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

**施工方法:** 刷涂、滚涂、喷涂

**稀释剂:** 清水(最大体积):30%

**工具清洗:** 清水

**漆膜厚度:** 干膜: 32 微米  
湿膜: 83 微米

**重涂时间:** 最小: 2 小时 (20°C/68°F, R.H.65%)  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面须平整、坚实、清洁、干燥。灰浆批荡新墙, 须风干 7 日左右才可涂漆。如被涂表面旧漆松散、粉化、剥落, 须清洗干净。霉菌滋生的墙面, 须用漂白粉溶液反复刷洗, 彻底清除霉菌, 用清水冲洗干净, 待表面干燥后在涂漆。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。

**先涂油漆:** 老人牌内墙底漆

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为二年 (20°C/68°F)。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012 年 5 月