



## 海虹高级罩面清漆08BCE

**概述:** 海虹高级罩面清漆08BCE由纯丙乳液、助剂和水组成。该产品漆膜有极好的耐候性、耐沾污性和透明性，并具有很好的耐水、耐碱性，防腐效果佳。同海虹质感涂料配套使用，能够封闭毛细孔，提高质感涂料的系统的耐沾污性，并且能够减少水份渗入基层。

**用途:** 作为海虹柔性质感涂料罩面清漆，用于外墙装修。

### 物理常数:

**漆面与色彩:** 有光、无色  
**理论涂盖面积:** 12米<sup>2</sup>/升（一层）（实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。）  
**闪点:** 无  
**理论固体体积:** 6.9%  
**指触干:** 约30分钟（20°C/68°F,R.H.65%）（干燥时间随温度和湿度的变化而变化）

### 施工说明:

**施工方法:** 刷涂、滚涂、喷涂  
**稀释剂:** 清水(最大体积): 40%  
**工具清洗:** 清水  
**重涂时间:** 最小: 2小时（20°C/68°F,R.H.65%）  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。遇有旧漆膜的墙面，应将粉化、剥落的漆膜除去，并用清水冲洗干净，干燥后才可涂用。作为海虹质感涂料罩面漆，应待质感涂料硬干后方可涂用。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。  
**先涂油漆:** 海虹柔性质感涂料。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于0°C。
2. 温度5°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。

本文所述的技术数据，在刊发之日，尽我们所知都是准确的，但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明，但不做其它任何形式的，无论明示或暗示的承诺或保证。

**公布日期:** 2012年09月-08BCE00000CN006

