



Product Data

老人牌花岗岩涂料489CN

概述: 老人牌花岗岩涂料 489CN 是是采用国外先进的水包水技术工艺和高性能的水性树脂及低味无毒低VOC原料,经过特殊配方设计而成,使该产品具有高仿真度、极佳的耐候性、耐水性、耐污性、抗裂性等特点,施工时对环境无害。

用途: 可作为中间漆涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面。适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物理常数(白色,其他颜色会不同):

漆面与色彩: 哑光、花岗岩色
理论涂盖面积: 1.3-3.3平方米/公斤(实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度,孔隙度不同而不同。)
闪点: 无
指触干: 2小时(25°C,R.H.50%)(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)
实干: 24小时(25°C,R.H.50%)(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

施工说明:

施工方法: 喷涂,开盖使用前取一干净空桶缓慢兑倒均匀,不宜搅拌,不可加水稀释
施工工具: 专用多彩漆喷枪
喷出压力: 6-8公斤/平方厘米
喷涂距离: 50厘米-80厘米
稀释剂: 无
工具清洗: 清水
重涂时间: 最小:24小时(25°C,R.H.50%)
最大:不限

表面处理: 被涂表面必须清洁、无油和其它附着物,还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。墙体含水率<8%及pH<10。

施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。

先涂油漆: 老人牌花岗岩中涂481CN。

加涂油漆: 老人牌罩面清漆。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中,存放温度不低于0°C。
2. 本产品施工温度为5~35°C,环境湿度应小于80%,并避免在雨、雪、雾、大风的天气中施工。雨前十二小时,雨后二十四小时不宜进行施工,施工结束后8小时内应避免雨淋或外力损伤等。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为半年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2013年6月