



老人牌环氧漆15570

基料:15579

固化剂:95570

- 概述:** 老人牌环氧漆15570是一种双组分聚酰胺加成物固化环氧漆。可在-10°C固化形成坚硬且耐腐蚀的漆膜。含云母氧化铁颜料的本品(红灰12430)适于在潮湿的环境下施工,可在有湿气的钢铁表面施工,也可在微湿的表面施工。黄色21780含有磷酸锌。
- 用途:** 可在严重腐蚀性环境下,作为老人牌环氧漆系列的修补底漆、中间漆或面漆。如装饰性要求不高,可做面漆。根据规格要求作为油漆配套的低温固化环氧底漆、中间漆或面漆。极适合环氧漆配套中作为喷砂底漆。可作为老人牌硅酸锌底漆的雾喷涂层。
- 使用温度:** 干燥条件下:最高使用温度为140°C。
压载舱水中:耐海水中正常温度(避免长期暴露于负温差的环境中)。
其它液体:请联系本公司。
- 证书:** 根据国际海事组织MSC61(67)决议,经丹麦、法国和西班牙权威机构认证本产品为“低火焰传播材料”。本品获得丹麦、法国、西班牙、新加坡、马来西亚和印度尼西亚的EC型检测认证。符合EU Directive 2004/42/EC, j子类别。

物理参数:

- 颜色/色号:** 红灰色/12430 (MIO)
- 漆面:** 平光
- 体积固体含量:** 54±1%
- 理论涂布率:** 5.4平方米/升-100微米
- 闪点:** 25°C
- 比重:** 1.4千克/升
- 指触干:** 约3-4小时(20°C)
- 完全固化:** 7天(20°C)
- 挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 414克/升

施工说明:

- 混合比率:** 基料15579:固化剂95570=3:1(体积比)
- 施工方法:** 无气喷涂/有气喷涂/刷涂
- 稀释剂:** 08450/08450/08450
(最大,体积) 5%/15%/5%
- 混合使用期:** 2小时(20°C)
- 喷孔:** 0.48-0.53毫米
- 喷出压力:** 17.5兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整。)
- 工具清洗:** 老人牌工具清洗剂99610
- 漆膜厚度:** 干膜:100微米(见备注) 湿膜:200微米
- 重涂间隔:** 根据相关的施工指导。



表面处理:

新钢材: 喷砂至Sa2.5级 (ISO8501-1 : 2007), 对于临时保护, 如有必要, 使用合适的车间底漆。在最后施工之前, 储存和建造过程中产生的所有损坏的车间底漆和污染物应被彻底清除。使用老人牌环氧漆进行修补。

其它金属和轻合金: 彻底除脂和轻微喷砂, 以除去表面污染物和保证附着力。表面粗糙度视乎日后曝露情况而定。

不锈钢: (对化学品货轮的压载舱) 喷砂清洁使之形成均匀、尖锐、致密的粗糙表面 (Rugotest标准No.3, BN9a, ISO比较板中级 (G)、Keane-Tator比较板2.0 (G/S) 相当于Rz最小50微米。开始喷砂前, 清除所有的盐分和油脂等。

维护: 用适当的清洁剂彻底去除油脂等。用高压淡水清洗去除盐分和其它污染物。用动力工具彻底清理损伤的区域至St3级标准 (局部区域), 或喷砂至少Sa2.5级标准。更好的表面处理后会改善本品的性能。也可用水喷射代替干法清洁。水喷射后的完好表面必须进行拉毛处理。作为干燥清洁的替代方法, 也可用水喷射方法喷射至完好涂层或底材, 喷射后完好的涂层应具有粗糙的表面, 表面清洁度Wa2-Wa2.5级 (暴露大气环境) /最少Wa2.5级 (浸没) (ISO 8501-4 : 2006)。施工前可接受的最大的闪锈度 (Hempel标准) 为M, 最好为L (浸没) (ISO 8501-4 : 2006)。磨平边角, 清除残余物, 待表面达到有湿气或微湿状态时, 补涂裸露部位至完整漆膜厚度。湿喷砂时, 可使用适当的缓蚀剂。重涂之前, 必须用高压淡水将多余的缓蚀剂、残留的砂粒和淤泥清洗干净, 建议用热水冲洗。

注意: 1. 缓蚀剂一般不适用于在浸没条件下使用的表面。2. Damp表面: 表面的水不易觉察到, 但表面温度低于露点。Moist表面: 表面的水泊和液滴已经擦去, 但仍可觉察到有一层水膜。Wet表面: 表面有液滴或水泊存在。

施工条件:

仅可在-10°C以上、固化能够正常进行的场所施工本品。在冰点或冰点以下温度注意表面可能会结冰而影响漆膜的附着力。油漆本身的温度必须在15°C以上以确保适当的施工性能。在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。刚施涂的表面上有液滴或水泊出现会导致漆膜变色。

先涂油漆:

无, 或按规定先涂。

加涂油漆:

按规定加涂老人牌环氧漆, 老人牌聚氨酯漆或老人牌丙烯酸漆。

备注:

有机挥发物含量:

产品	未稀释	按体积15%稀释	阶段II, 2010
1557012430	414克/升	480克/升	500克/升

对于其它颜色的有机挥发物含量, 请参考安全数据表。

耐候性/使用温度: 本品也具有环氧涂料的天然趋势, 即暴露于室外易粉化以及温度升高, 越易受到机械损坏和化学暴露的影响。

漆膜厚度/稀释: 可根据使用目的和使用部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率, 影响干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为50-125微米。

重涂: 重涂间隔与日后暴露的环境有关: 如果超过了最大重涂间隔, 应拉毛表面以确保层间附着力。务必要完全清洁表面是为了保证漆膜间的附着力, 尤其对于重涂间隔长的油漆更要如此。在污染环境使用过的表面, 必须用高压淡水冲洗干净, 待表面干燥后, 才能进行重涂。

环境	大气, 中等	
表面温度	-10°C	0°C





Product Data

	最小	最大	最小	最大	最小	最大
老人牌环氧漆	36小时	可延长的	18小时	可延长的	4小时	可延长的
老人牌丙烯酸漆	18小时	3天	9小时	36小时	2小时	8小时
老人牌聚氨酯漆	36小时	90天	18小时	45天	4小时	10天
环境	浸泡					
老人牌环氧漆	3天	90天	1.5天	90天	8小时	30天

安全: 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注意: **本品仅适用于专业用途。**

公布日期: 2013年9月-1557012430