

**产品说明**

Enviroline 222是一种无溶剂、利用先进环氧酚醛技术的双组份聚环胺固化衬里体系。

**设计用途**

Enviroline 222是新一代衬里体系，产品性能得以改良：

- 优异的耐化学性
- 优异的混凝土附着性
- 耐湿
- 快速固化 ( 25°C (77°F) 下8小时内快速交付使用 )
- 单层涂装
- 耐磨和耐冲击

应用于油气、化工、纸浆与造纸厂、矿业和水处理工业的钢材和混凝土衬里。例如：下水道人孔、注水井、升降台、混凝土下水管道、混凝土管道或其它地下混凝土容器、储罐台、沟、槽、污水坑等。

**ENVIROLINE 222  
涂装数据**

颜色	可提供有限范围的颜色			
光泽	不适用			
体积固体份	100%			
典型厚度	500-2500微米 (20-100 密耳) 干膜厚 相当于 500-2500微米 (20-100 密耳) 湿膜厚			
理论涂布率	在1500 微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下，0.70 米 <sup>2</sup> /公升 在60 密耳干膜厚度和所述体积固体份的情况下，27 英尺 <sup>2</sup> /美制加仑			
实际涂布率	允许适当的损耗系数。漆膜厚度确定请查询Enviroline施工指南			
施工方法	多组份无气喷涂、无气喷涂, 无气喷涂			
干燥时间	自重涂间隔			
温度	表干	硬干	最小	最大
25°C (77°F)	1 小时	2 小时 <sup>1</sup>	2 小时	3 小时 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 获得足够的漆膜强度才能搬运喷涂后的钢构件。推荐肖氏D级75-80作为恢复使用的适当值。  
<sup>2</sup> 如果超过最大复涂间隔，请用粗砂纸彻底打磨衬里表面。

**法规符合性数据**

闪点	混合后 66°C (151°F)		
产品重量	1.62 公斤/公升 (13.5磅/加仑)		
挥发性有机化合物含量	0.17 磅/加仑 (21 克/升) 47 克/公斤	美国环境保护局第24号方法 欧共体溶剂排放指令 1999年第13号委员会命令	

关于更多详细资料，请见关于“产品特性”的章节

**表面处理**

所有待涂覆的表面均应清洁、干燥、无污染。涂漆之前，应根据ISO8504:2000标准对所有表面进行评估和处理。

必要时，清除焊渣飞溅，打磨光滑焊缝和锐边。

油和油脂应按照SSPC-SP1溶剂清理标准除去。

**喷砂处理**

为获得最佳性能，Enviroline 222必须施工于喷砂处理Sa3 (ISO 8501-1:2007) 或 SSPC-SP5标准的表面。如果不用于高温和/或恶劣环境中，Enviroline 222可用于喷砂处理结果达到Sa2½ (ISO 8501-1:2007) 或 SSPC-SP10标准的表面。详情请咨询国际油漆防护涂料部门。

建议表面粗糙度为75-125微米 (3-5密耳)。

Enviroline 222必须在钢材表面氧化前涂覆。如果已发生氧化，氧化部位应全部重新喷砂，并达到上述指定标准。

通过喷砂过程暴露出的表面缺陷应打磨、填补或以合适的方式进行处理。

可通过除湿装置来保持喷砂清洁度。或者可喷涂经认可的临时性底漆。

**混凝土表面**

专业建议请咨询国际油漆防护涂料部门。

**施工**

<b>混合</b>	本产品分两罐装，组成一个单元。整个单元应该依据Enviroline施工指南来储存、混合及施工。	
<b>混合比例</b>	2 部分 : 1 部分 体积比	
<b>混合使用寿命</b>	25°C (77°F) 15 分钟	
<b>多组分加热无气喷涂</b>	推荐	详情请参阅Enviroline施工指南，获取更多信息。
<b>无气喷涂</b>	适用	详情请参阅Enviroline施工指南，获取更多信息。
<b>空气喷涂(压力罐)</b>	不适用	
<b>刷涂</b>	适用	用于小面积修补或焊缝和边角的预涂。
<b>稀释剂</b>	一般不需要	具体建议请参阅Enviroline施工指南。
<b>清洁剂</b>	Enviroline 71C	
<b>作业暂停</b>	请勿让漆料留在漆管、喷枪或喷涂设备中。用Enviroline 71C彻底冲洗所有仪器。涂料一旦混合后不宜重新密封。如果作业暂停时间较长，建议重新开工时使用新混合的涂料。	
<b>清洗</b>	所有设备在使用后立即用Enviroline 71C进行清洗。日常工作中，定时冲洗喷涂设备，是一个良好的习惯。清洗的频率取决于喷涂量、温度和时间，包括所有的延迟时间。  剩余漆料和空罐均应根据有关的法律/地区法规处理。	

## 产品特性

使用前必须仔细阅读Enviroline施工指南。

此说明书提供了使用Enviroline 222的简要指南。特定项目的要求取决于储罐或容器的最终用途以及工作状态。请始终咨询国际油漆防护涂料部门，确认Enviroline 222是否适用。

必须始终跟踪国际油漆防护涂料部门推荐的详细涂料规格方案。

预涂是良好工作习惯的一个基本要求；它应成为任何衬里配套的一部分。

对于严重点蚀或多孔钢材，喷涂大约50%所需漆膜厚度后，立即用一个短毛滚筒或橡皮棍进行滚涂，以使涂料进入蚀坑区域的底部。

对于多组分无气喷涂施工，为获得最佳效果，施工前可将本产品加热：A组份（树脂）最高加热至60°C (140°F)，B组份（固化剂）最高加热至40°C (105°F)。对于无气喷涂，在混合前将各组份加热至35-37°C (95-100°F)可获得最佳性能。

表面温度必须至少高于露点3°C (5°F)。

最佳温度条件参阅下表。在整个固化期间，除了要满足这些条件外，还必须保持充分的通风。

	底材	环境
最佳	21-49 °C(70-120°F)	21-38 °C(70-100°F)
最低	13 °C(60°F)	13 °C(60°F)

涂层体系完全固化后，干膜厚度应该使用非破坏性的磁力侧厚仪来检查涂层体系的最小厚度。整个涂层体系应该无针孔或露涂点。固化漆膜应该无流挂、下垂、漆滴、包含物或其它缺陷。所有缺陷和不足应该得以修补。维修区域在衬里交付使用前应该重新测试，并得以完全固化。

虽然在大多数应用场合，不需要烘烤，但Enviroline 222可以进行烘烤以加速固化进程或增强极端腐蚀性环境条件下的耐化学性能。为达到最大耐化学性能，在121°C(250°F)温度条件下的烘烤时间至少为2小时，或66°C温度条件下烘烤6-8小时。

Enviroline 222 最大持续干温为149°C (300°F)。

注：VOC值为典型值，仅供用作指导。这些值可能会随颜色差异和正常制造公差等因素的不同而有所变化。

虽然低分子量的反应性助剂在正常环境条件下固化会成为漆膜的一部分，但是通过采用EPA Method 24检测分析发现，它也会影响VOC值。

## 系统配套性

Enviroline 222应该始终涂覆在正确处理过的基材上。当需要底漆作为涂装体系一部分时，请咨询国际油漆防护涂料部门获取专业建议。

Enviroline 222是单道涂层体系。必要时它必须仅仅进行自重涂或自修补。

**补充信息**

关于本数据手册所使用的工业标准、术语和缩写等更多资料，可在 [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com) 网站提供的下列文件中查到：

- 定义及缩写
- 表面处理
- 涂料涂覆
- 理论及实际涂布率
- Enviroline施工指南

这些章节的内容有单行本可供索取

**安全注意事项**

本产品旨在仅供专业施工人员在工业范畴内使用。包括本产品的施工和使用在内的所有工作都应按照有关国家安全卫生及环境保护方面的标准、法律、法规进行。

施工期间及施工后的干燥期间（关于常见的干燥时间，请参见产品数据手册），必须提供充足的通风，保持溶剂浓度于安全范围之内，防止火灾及爆炸。密闭空间则需要进行强制通风。施工期间及施工后的干燥期间还必须为个人提供通风及呼吸保护设施（例如：供气式头罩或合适的过滤芯面具）。采取必要措施，防止皮肤和眼睛与涂料接触（例如：穿防护服、戴手套、护目镜、面具、涂隔离霜等）。

使用前应阅读本产品的材料安全数据手册及涂装施工程序的健康与安全章节，并遵照执行（如是双组分涂料，则为基料和固化剂的材料安全数据手册及涂装施工程序的健康与安全章节）。

如果在涂有本产品的金属底材上进行焊接或切割，会散发粉尘和烟雾，需要采用合适的个人防护设备并进行局部排气通风。

具体采用何种安全措施取决于施工方法及工作环境。如果您并不十分了解或不能严格遵守这些警示或指令，请勿使用本产品，请向国际油漆工业涂料公司进行咨询。

**警告：**本产品含有液体环氧及改性多元胺，使用不当，可能会引起皮肤过敏。

包装规格	包装规格	A组分		乙组分	
		体积	包装	体积	包装
	4 美加仑	2.67 美加仑	5 美加仑	1.33 美加仑	2 美加仑
关于可提供的其它包装规格，请与国际油漆工业涂料公司联系。					
装运重量	包装规格	A组分		乙组分	
		37 磅		21 磅	
	4 美加仑	37 磅		21 磅	
贮存	贮存期限	25°C(77°F)的温度下，油漆密封完好可保存24个月。此后需进行检查。贮存于干燥、阴凉的环境之中，远离热源及火源。			

**重要说明**

本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何目的，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。所提供的担保或特定销售条款和条件均包括在“国际油漆销售条款与条件”之中，一经要求即可提供。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题不负责任，或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏概不负责（根据法律）。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的标准销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地“国际油漆代表”一起检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。

Copyright © AkzoNobel, 2009/10/16.

 以及“国际”一词是商标。

[www.envirolinegroup.com](http://www.envirolinegroup.com)

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)