

# 产品技术参数

## Barrier ZEP

### 环氧富锌底漆2T8



#### 产品介绍

环氧富锌底漆2T8(Barrier ZEP)是一种双组份环氧富锌底漆。环氧富锌底漆2T8(Barrier ZEP)采用符合ASTM D520标准的II类锌粉定制。

#### 推荐用途

作为富锌底漆,可广泛用于经过喷砂清理的钢材表面。环氧富锌底漆2T8(Barrier ZEP)与高性能的涂层体系配套使用可以进一步提高防腐性能。

#### 膜厚与涂布率

	最低	最高	典型
干膜厚度(微米)	40	90	50
湿膜厚度(微米)	74	167	93
理论涂布率(平方米/公升)	13,5	6	10,8

#### 物理特性

颜色	灰色
体积固体份(%)*	54 ± 2
闪点	27°C ± 2 (闭杯)
黏度	
挥发性有机物含量	394 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3
光泽	平光
耐水性	很好
耐磨性	好
耐溶剂性	一般
耐化学性	一般
柔韧性	好

\*按照ISO3233:1998(E)标准测定

## 表面处理

所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照国际标准ISO8504进行评估和处理。

### 裸钢

清洁度:磨料喷射清理至最低Sa 2 1/2(ISO 8501-1:2007)或在维护时采用超高压喷射水处理至WJ 2(NACE No. 5/SSPC-SP 12)。粗糙度:选用合适磨料处理至符合国际标准ISO 8503-2中关于粗糙度等级规定的细级。

### 涂有车间底漆的钢材

清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆。如需详情,请咨询当地的佐敦公司。

### 其它表面

该产品可用于其它底材。请咨询当地的佐敦公司。

---

## 施工条件

底材温度不可低于5°C并且至少应当高于空气露点温度3°C以上,温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行。在非敞开空间内涂装时,应具有良好的通风条件以确保漆膜的正常干燥。

---

## 施工方式:

喷涂	使用无气喷涂或常规喷涂
刷涂	建议在预涂和小面积涂装时采用,但必须达到规定的干膜厚度。

---

## 施工参数:

混合比(体积)	8:1
混合	使用动力搅拌器将8份体积量的A组份(基料)搅拌均匀,然后边搅拌边往里加入1份体积量的B组份(固化剂),直至充分混合均匀,涂装时需持续动力搅拌。
混合后使用寿命(23°C)	4 小时
稀释剂/清洗剂	佐敦17稀释剂
无气喷涂的指导性数据	
喷嘴压力	15 MPa (150 kp/cm <sup>2</sup> , 2100 psi).
喷嘴孔径	0.38-0.53 mm (0.015-0.021")
喷幅	40-80°
过滤器	经常检查以确保滤网清洁
常规喷涂指导参数	

---

## 干燥时间

通风状况、温度、漆膜厚度、涂层度数等因素均会相应的影响干燥时间,下表所列典型数据基于下列条件:

\*通风良好(室外或空气自然流通)

\*典型膜厚

\*在惰性底材上的单度涂层

底材温度	5°C	10°C	23°C	40°C
表干	50	20	10	6
硬干	16 小时	8 小时	4 小时	2 小时
固化	10 天	7 天	5 天	2 天
最短覆涂间隔 <sup>1</sup>	16 小时	8 小时	4 小时	2 小时
最长覆涂间隔 <sup>1,2</sup>				

1. 所推荐的覆涂间隔时间适用于经常作为后道涂层与环氧富锌漆配套的制定油漆品种。
2. 覆涂后度涂前，涂层表面应无锌盐和其他污染物。

上述数据仅供指导，实际干燥时间/覆涂前的时间间隔时间可长可短，取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、提前装卸需求和机械强度等等。完整的配套见相应的配套表，该配套表包括了所有参数和特殊条件。

## 典型油漆配套

环氧富锌底漆2T8 (Barrier ZEP)      1 x 50 微米      (干膜厚度)  
 S后度涂层的选择, 例如: 环氧或丙烯酸漆  
 根据具体情况可以制定其它配套。

## 贮存

必须按照国家规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好并避开热源和火源。包装容器必须保持密闭。  
 23摄氏度时保质期: 常规颜色产品为18个月; 可获得的特殊颜色产品为6个月。之后须经质量检测以确定质量是否合格。

## 装卸

小心处置。使用前搅拌均匀。在施工时应持续搅拌以免较重的锌粉颜料产生沉淀。

## 包装规格

8升A组份(基料), 采用10升容器贮存, 1升B组份(固化剂), 采用1升容器贮存。

## 健康和安

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的条件下使用。避免吞咽或吸入漆雾。避免皮肤接触, 如果油漆溅在皮肤上应当立即用合适的清洁剂、肥皂和水清洗。溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

有关健康和安全的详细资料及使用本产品的注意事项, 请查阅本公司的“材料安全手册”。

## 声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外, 所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。  
 为适应当地的法规, 产品可能会适当调整, 由此可能会与英文版本技术说明书中的检测结果稍有不同。

作为全球性集团, 佐敦在50多个国家拥有工厂、销售网点和仓库, 请就近联系佐敦区域办事处以获知当地的佐敦公司联系地址, 或者查询我们的网站:

[www.jotun.com](http://www.jotun.com)

佐敦公司 出版于 2011年 10月 8日  
 本产品说明书取代以前的版本