

产品技术参数

Barrier 65

环氧富锌底漆0R9



产品介绍

这是一种双组份, 高固含的环氧富锌底漆。符合SSPC标准-20油漆中锌粉含量等级3 和 HG/T 3668标准中第3类有关锌粉底漆的成分要求。本产品采用符合ASTM D520标准的II类锌粉定制。本产品适用于大气环境。可用于碳钢表面, 也可修补无机锌表面和镀锌钢材表面。

推荐用途

可作为富锌底漆用于经过喷砂清理的钢材表面。本产品与高性能的涂层体系配套使用, 可进一步提高防腐性能。推荐用于海洋工程、炼化、电厂、桥梁、矿机和一般钢结构。

膜厚与涂布率

	最低	最高	典型
干膜厚度(微米)	50	100	65
湿膜厚度(微米)	75	150	100
理论涂布率(平方米/公升)	13, 2	6, 6	10, 2

注意

在涂层配套体系中, 环氧富锌底漆0R9(Barrier 65)的允许最高干膜厚度为100微米, 但在此膜厚下, 涂层干燥时间会增加。

物理特性

颜色	灰色
体积固体份(%)*	66 ± 2
闪点	27 °C ± 2 (闭杯)
黏度	
挥发性有机物含量	2,75 lbs/gal (330 gms./ltr.) USA-EPA Method 24
光泽	平光
耐水性	优异
耐磨性	很好
耐溶剂性	很好
柔韧性	好

*按照 ISO3233:1998(E) 标准测定

* 香港地方规范: 涂料种类—其它船舶涂料: 挥发性有机物浓度 VOC 330 克/升
香港环保署方法: 豁免化合物一无; 比重: 2.35 (A+B混合后)
这里提供的VOC及比重的数据均是典型参数, 随颜色的变化而有所不同。

表面处理

所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物, 表面应当按照国际标准ISO 8504进行评估和处理。

裸钢

清洁度: 磨料喷射清理至最低Sa 2 1/2 (ISO 8501-1:2007) 或在维护时采用超高压喷射水处理至WJ 2 (NACE No. 5/SSPC-SP 12)。粗糙度: 选用合适 磨料处理至符合国际标准ISO 8503-2中关于粗糙度等级规定的细级。

涂有车间底漆的钢材

清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆。如需详情, 请咨询当地的佐敦公司。

其它表面

该产品可用于其它底材。请咨询当地的佐敦公司。

施工条件

底材温度不可低于零下5°C并且至少应当高于空气露点温度3°C以上, 温度和相对湿度应当在靠近作业点附近的底材处测量。在密闭空间通常需要良好的通风以确保漆膜正常干燥。涂层充分固化前, 不可接触油、化学品并免受外力。

施工方式:

喷涂	使用无气喷涂。
刷涂	建议在预涂和小面积涂装时采用, 但必须达到规定的干膜厚度。

包装规格

8.8升包装单元:7.2升的 A组分(基料),采用10升的容器贮存;1.6升的环氧富锌底漆0R9的 B组分(固化剂)。

健康和安

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的条件下使用。避免吞咽或吸入漆雾。避免皮肤接触,如果油漆溅在皮肤上应当立即用合适的清洁剂、肥皂和水清洗。溅入眼睛时应用清水充分冲洗并立即就医诊治。

有关健康和安全的详细资料及使用本产品的注意事项,请查阅本公司的“材料安全手册”。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。为适应当地的法规,产品可能会适当调整,由此可能会与英文版本技术说明书中的检测结果稍有不同。

作为全球性集团,佐敦在50多个国家拥有工厂、销售网点和仓库,请就近联系佐敦区域办事处以获知当地的佐敦公司联系地址,或者查询我们的网站:

www.jotun.com

佐敦公司 出版于 2014年 2月 18日
本产品说明书取代以前的版本